產品資料表(MSDS)(SDS)(COA)

產品編號與品名：G64G-120-碳纖維布-平織型

規格:

項目 (Item)	測試方法 (Method)	規格 (Specification)	單位 (Unit)
厚度 Thickness	TECLOCK SM-11	0.36±0.03	mm
基重 Nominal Basis Weight	ASTM D-646	120±20	g/m²
氣體穿透度 Air Permeability	Gurley Method	<10	second
穿透電阻 Resistance Through Plat	Base on ASTM C-611	<5	(mΩcm2)
拉力 Tensile Strength MD	ASTM D828-97	>10	N/cm
拉力 Tensile Strength XD	ASTM D828-97	>5	N/cm

用途：

1. 1.宇航工業：熱等靜壓爐，熱處理，燒結，钎焊，熱壓爐
2. 半導體行業：拉制硅單晶爐，鎵砷產品用爐
3. 金屬熱處理：熱處理爐，燒結爐，钎焊爐
4. 炭纖維生產：感應加熱或者電阻加熱的碳化爐，石墨化爐
5. 複合材料生產：熱解炭和熱解石墨化學氣相沉積，或其他材質的複合材料
6. 能源材料：釩或其他氧化還原電池用材

www.homytech.com

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798 統編:80391752
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: homytech@gmail.com

使用方法：

使用方法與所有布料使用方法相同，可當保溫內裡，若縫合處需耐溫強度！請向本公司採購耐溫紗線。

圖一: G64G-120



www.homytech.com

TEL:886-3-379-7183(REP.) 0982-597883 FAX: 886-3-379-2798 統編:80391752
通訊地址:33464 桃園市八德區開隆街 16 號 e-mail: homytech@gmail.com